

P1999,0008

1

## Beschreibung

## Piezoelektrisches Bauelement

5

Die Erfindung betrifft ein piezokeramisches Bauelement mit einem Stapel aus mindestens zwei Keramiksichten und einer zwischen zwei Keramiksichten angeordneten Elektroden-schicht und ein Verfahren zu dessen Herstellung.

10

Derartige piezokeramische Bauelemente umfassen demnach mehrere, insbesondere viele Schichten (Vielschichtbauelemente); sie sind zum Beispiel als Aktoren in Piezostapeln (Piezostacks) nutzbar, indem durch Spannungsansteuerung eine trägheitsarme mechanische Auslenkung vergleichsweise hoher Kraft erreicht wird oder als Biegeelemente einsetzbar, indem die Spannungsansteuerung eine hohe mechanische Auslenkung geringerer Kraft hervorruft, oder sie gestatten die Erzeugung hoher elektrischer Spannungen beziehungsweise dienen in entsprechenden Vorrichtungen der Detektion mechanischer oder der Erzeugung akustischer Schwingungen.

20

25

Bisherige technische Lösungen basieren vorwiegend auf Keramikmassen vom Strukturtyp der Perowskite der allgemeinen Formel  $ABO_3$ , wobei die piezoelektrischen Eigenschaften im ferroelektrischen Zustand zum Tragen kommen. Als besonders vorteilhaft haben sich durch bestimmte Zusätze modifizierte Bleizirkonattitanat - Keramiken,  $Pb(Zr_{1-x}Ti_x)O_3 = PZT$ , erwiesen, deren Zusammensetzung auf die sogenannte morphotrope Phasengrenze zweier koexistierender ferroelektrischer Phasen, einer tetragonalen und einer rhomboedrischen Phase, eingestellt ist. Zwischen den nach typischen Verfahren der Keramik - Folientechnologie hergestellten Keramiksichten befinden sich mittels Siebdruck aufgebraachte Edelmetall - Innenelektroden, zum Beispiel Ag/Pd im Molverhältnis 70/30. Bei bis zu mehreren hundert Elektroden-schichten sind die Bauelemente dadurch mit erheblichen Kosten belastet. Die Edelmetallelektro-

30

35

09736266-121500

P1999,0008

2

den gestatten, die im Prozeß der Keramikfolien-herstellung angewandten Dispergatoren und Binder sowie die weiteren organischen Additive und ebenso die organischen Bestandteile der Siebdruck - Metallpaste aus den Vielschichtstapeln an der

5 Luft durch Depolymerisation und Oxidation thermisch zu eliminieren, so daß anschließend eine Sinterverdichtung bei ca. 1100 bis 1150°C ermöglicht wird, ohne daß Reduktionseffekte, etwa bedingt durch verbliebene Kohlenstoffreste, wirksam werden, die die Eigenschaften der Keramik infolge von Reduktionsreaktionen negativ beeinflussen.

10

In der Literatur sind vor allem Untersuchungen an mit  $\text{La}_2\text{O}_3$  oder  $\text{Nd}_2\text{O}_3$  dotierter  $\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$  - Keramik dokumentiert, z. B. von G. H. Haertling in den Zeitschriften American Ceramic Society Bulletin 43(12), 113 - 118 (1964) und Journal of the American Ceramic Society 54, 1 -11 (1971) sowie in den Monographien „Piezoelectric Ceramics“, Academic Press, London und New York (1971) von B. Jaffe, W. R. Cook und H. Jaffe sowie

15

20 von Y. Xu. in „Ferroelectric Materials and their Applications“, Elsevier Science Publishers, Amsterdam (1991).

$\text{La}_2\text{O}_3$  - bzw.  $\text{Nd}_2\text{O}_3$  - Zusätze induzieren die Bildung von Kationenleerstellen auf den Pb - Plätzen der Kristallstruktur, erhöhen dabei aber vor allem bei nicht hinreichendem Sauerstoffpartialdruck zugleich die Tendenz, als Donatoren zu wirken, was zur Erniedrigung des Isolationswiderstandes und einem Anstieg der dielektrischen Verluste führen kann, d. h. die Empfindlichkeit der Keramik gegenüber Reduktion wird erhöht. Zugleich stabilisieren sie die tetragonale Phase, und die Kinetik der Ausrichtung der Domänen in Feldrichtung bei der Polung wird gefördert, d. h. das für den Anwendungszweck angestrebte elektromechanische Eigenschaftsverhalten einer sogenannten „weichen Piezokeramik“ wird durch derartige Zusätze günstig beeinflusst. Zur Förderung der Sinterverdichtung und um Verdampfungsverluste an  $\text{PbO}$  aus der Keramik zu unterbinden, wird im allgemeinen ein geringer  $\text{PbO}$  - Überschuß bei der Einwaagezusammensetzung berücksichtigt. Über den Zusammenhang

25

30

35

09736266 "121500

P1999,0008

3

zwischen Grad der Dotierung durch  $\text{La}_2\text{O}_3$  in einer mit 3 mol-%  
 $\text{PbO}$  - Überschuß versehenen  $\text{Pb}(\text{Zr}_{0,47}\text{Ti}_{0,53})\text{O}_3$  - Keramik und  
dem Sinterverhalten sowie der damit verbundenen Gefügeausbil-  
5 faktor und Dielektrizitätskonstante einschließlich der Curie  
- Temperatur, der oberen Grenztemperatur für ferroelektri-  
sches und damit auch piezoelektrisches Verhalten, ist von M.  
Hammer und M. Hoffmann im Journal of Electroceramics 2(2), 75  
- 84 (1998) eingehend berichtet worden.

10

Es sind auch Keramikmassen mit Wismutoxid anstelle von Blei-  
oxid in Betracht gezogen worden, z. B.  $(\text{Bi}_{0,5}\text{Na}_{0,5})\text{TiO}_3$  -  
 $\text{KNbO}_3$  -  $\text{BiScO}_3$  von T. Takenaka, H. Nagata in Proceedings of  
the 11<sup>th</sup> Internat. Symp. Appl. of Ferroelectrics, Montreux  
15 1998, IEEE 98CH36245, 559 - 562 (1998), oder es wurde  
 $\text{Pb}(\text{Ti}_x\text{Zr}_{1-x})\text{O}_3$  mit  $\text{BiScO}_3$  und/oder  $\text{BiInO}_3$  kombiniert. All  
diesen Keramiken liegen Perowskit - Mischkristallphasen zu-  
grunde, die in Kombination mit Ag/Pd - Innenelektroden ein  
für den Anwendungs-zweck als Piezostack relativ günstiges Ei-  
20 genschaftsverhalten ergeben, wenn die Entbinderung, d.h. die  
Entfernung des oder der Binder, und die Sinterverdichtung in  
Gegenwart von Luft vorgenommen wird.

In der Druckschrift US 5 648 012 werden piezoelektrische Ke-  
25 ramikmassen der allgemeinen Zusammensetzung  $(\text{Pb}_{1-x-\alpha-}$   
 $\text{ySr}_x\text{Na}_\alpha\text{My})_a[(\text{Nb}_b\text{Y}_c\text{Cr}_d\text{Co}_e\text{Sb}_\beta)\text{fTi}_g\text{Zr}_{1-f-g}\text{O}_3$   
geschützt, die sich durch hohe elektromechanische Kopplungs-  
faktoren auszeichnen, wobei M mindestens ein Seltenerdmetall  
von La, Gd, Nd, Sm und Pr ist und die Parameterbereiche 0,005  
30  $\leq x \leq 0,08$ ,  $0,002 \leq y \leq 0,05$ ,  $0,95 \leq a \leq 1,05$ ,  $0,47 \leq b \leq$   
 $0,70$ ,  $0,02 \leq c \leq 0,31$ ,  $0,11 \leq d \leq 0,42$ ,  $0,01 \leq e \leq 0,12$ ,  $0,02$   
 $\leq f \leq 0,15$ ,  $0,46 \leq g \leq 0,52$ ,  $0 \leq \alpha \leq 0,005$ ,  $0 \leq \beta \leq 0,13$  so-  
wie  $b+c+d+e+\beta=1,00$  genannt sind.

35 Der Druckschrift DE 9700463 zur Herstellung von Grünfolien  
für piezokeramische Vielschichtbauelemente liegt gleichfalls  
ein Piezokeramikpulver vom Typ PZT zugrunde, dem ein stöchio-

005121 99226760

P1999,0008

4

- metrischer Überschuß eines heterovalenten Seltenerdmetalls bis zu einem Gehalt von 1 bis 5 mol-% und ein stöchiometrischer Überschuß von zusätzlich 1 - 5 mol-% Bleioxid zugegeben wird. In dieser Druckschrift wird außerdem dokumentiert, daß
- 5 Ag<sup>+</sup> - Ionen aus dem Bereich der Ag/Pd - Innenelektroden gerade in einem solchen Anteil in die Keramikschichten der Vielschichtbauelemente eindiffundieren, daß die durch die heterovalente Dotierung entstandenen Kationenleerstellen besetzt werden und sich auf diese Weise eine aufgefüllte Perowskitstruktur ergibt, wie zum Beispiel
- 10  $Pb_{0,99}Ag_{0,01}La_{0,01}[Zr_{0,30}Ti_{0,36}(Ni_{1/3}Nb_{2/3})_{0,34}]O_3$  oder  $Pb_{0,96}Ag_{0,02}Nd_{0,02}(Zr_{0,54}Ti_{0,46})O_3$ . Im letzteren Fall resultiert eine Piezokeramik mit vergleichsweise hoher Curie -
- 15 Temperatur für Anwendungen bis zu 150°C. Es wird auch begründet, daß durch den Silbereinbau in die Keramik die Verbundfestigkeit zwischen der Ag/Pd - Innenelektrode (70/30) und der Keramik sowie das Kornwachstum beim Sintern günstig beeinflusst werden.
- 20 Um den Nachteil der Kostenbelastung bei derartigen piezokeramischen Vielschichtbauelementen auf der Basis einer Keramik vom PZT - Typ zu vermeiden, ist es möglich, eine Anwendung von Kupfer anstelle der teuren Ag/Pd - Innenelektroden vorzusehen. Thermodynamische Daten belegen, daß PZT - Keramik zum
- 25 Beispiel bei 1000°C unter einem bestimmten sehr niedrigen Sauerstoffpartialdruck von  $< 10^{-2}$  Pa nicht reduziert und metallisches Kupfer unter diesen Bedingungen zugleich stabil ist, d. h. nicht oxidiert wird.
- 30 Aus der Druckschrift US 5,233,260 sind Piezoaktoren mit Cu-Elektroden bekannt, die allerdings nicht in monolithischer Bauweise ausgeführt sind. Vielmehr werden die Keramikschichten getrennt gesintert und erst anschließend verstackelt und verklebt. Entsprechend aufwendig ist das Herstellungsverfahren.
- 35 Diese Piezoaktoren haben ferner den Nachteil, daß der verwendete Kleber sich nachteilig auf die elektrischen Eigenschaften auswirken.

005121" 9929E/60

P1999,0008

5

Daß diese Aussage auch auf eine Donator dotierte Keramik zu-  
trifft, wird durch eine Untersuchung von Cao und Mitarbeiter  
im Journal of the American Ceramic Society 76(12) 3019 (1993)  
5 nachgewiesen, indem Cu - Folien zwischen vorgefertigte Kera-  
mik-scheiben  $Pb_{0,988}(Nb_{0,024}Zr_{0,528}Ti_{0,473})O_3$  gelegt werden  
und eine derartige mehrfache Sandwichanordnung unter Vakuum  
einer Sinterung bei 1050 °C unterzogen wird. Es wird der gute  
Verbund zwischen Keramik und Cu - Innenelektrode und das Aus-  
10 bleiben von Migrationseffekten, wie sie bei Ag - Elektroden  
an der Luft beobachtet werden, hervorgehoben. Eine solche  
Vorgangsweise entspricht jedoch nicht den Anforderungen einer  
rationellen Fertigung, wie sie die Folien - Vielschichttech-  
nologie ermöglicht, und ist nicht für eine Massenfertigung  
15 geeignet.

Kato und Mitarbeiter beschreiben in Ceramic Transactions Vol.  
8, Seite 54 - 68 (1990) die Herstellung von Vielschicht-Kon-  
densatoren mit ZSU Spezifikation auf der Basis von Keramiken  
20 der allgemeinen Formel  $(Pb_a-$   
 $Ca_b)(Mg_{1/3}Nb_{2/3})_xTi_y(Ni_{1/2}W_{1/2})_zO_{2+a+b}$  ( $a+b>1$ ,  $x+y+z=1$ ) mit  
Cu - Innenelektroden, indem sie eine Kupferoxid - Siebdruck-  
paste anwenden. Dadurch ist Entbinderung an der Luft möglich.  
Die Kohlenstoffbildung, die unter Stickstoff bei einem mit  
25 metallischem Kupfer verträglichen Sauerstoffpartialdruck un-  
vermeidbar eintreten und bei der anschließenden Sinterver-  
dichtung zu einer reduktiven Degradation der Keramik mit  
Cu/Pb - Legierungsbildung - der eutektische Schmelzpunkt  
liegt bei  $T_g = 954$  °C -, führen würde, wird damit umgangen.  
30 Nach der Entbinderung wird die Sinterverdichtung dann bei  
1000°C unter Zudosieren von Wasserstoff bei einem Sauerstoff-  
partialdruck  $< 10^{-3}$  Pa durchgeführt und das Kupferoxid unter  
diesen Bedingungen zu Kupfer reduziert. Der Prozeß ist auf  
Grund der Schwindung bei der Reduktion von Kupferoxid zu Kup-  
35 fer und der daraus resultierenden Tendenz zur Delamination  
störanfällig und hat bisher keine technologische Umsetzung in  
Produkten erfahren.

0936266 121500

P1999,0008

6

In der Druckschrift DE 197 49 858 C1 wird bei der Herstellung von COG - Vielschicht-kondensatoren mit Cu - Innenelektroden auf der Basis einer Keramikmasse mit der allgemeinen Zusammensetzung  $(\text{Ba}^{\text{II}}_{1-y}\text{Pb}_y)_{6-x}\text{Nd}_{8+2x/3}\text{Ti}_{18}\text{O}_{54} + z \text{ m-\% TiO}_2 + p \text{ m-\% Glas}$

bei geringerem PbO - Gehalt ( $0,6 < x < 2,1$ ;  $0 < y < 0,6$ ,  $0 < z < 5,5$  und  $3 < p < 10$ ) eine hinreichende Eliminierung der organischen Bestandteile durch Einspeisung von Wasserdampf in den Stickstoffstrom mit  $< 10^{-2}$  Pa Sauerstoffpartialdruck bei Temperaturen bis zu  $680^\circ\text{C}$  und die Sinterverdichtung bei  $1000^\circ\text{C}$  durch geeignete Glasfrittenzusätze erreicht. Das Verfahren konnte in der DE 19841487 auf COG - Vielschichtkondensatoren mit der PbO - freien Keramik

$\text{Ba}^{\text{II}}_{6-x}(\text{Sm}_y\text{Nd}_{1-y})_{8+2x/3}\text{Ti}_{18}\text{O}_{54} + p \text{ Gew.-% Glasfritte}$  ( $1 < x < 2$ ,  $0,5 < y < 1,0$  und  $3 < p < 1$ ) erfolgreich übertragen werden.

Gemäß der Erfindung sind piezokeramische Bauelemente in monolithischer Vielschichtbauweise mit kupferhaltigen Innenelektroden auf der Basis einer Piezokeramik beliebiger Zusammensetzung, vorzugsweise auf der Basis einer Perowskitkeramik vom PZT - Typ vorgesehen. Dabei kommen die Modifizierung durch Mischkristallbildung sowohl durch den Einbau von Kationen auf den A - Plätzen als durch Substitution der B - Kationen durch geeignete andere Kationen oder Kombinationen von Kationen zustande, und die aus der Fertigung von Vielschichtkondensatoren bekannten Verfahren der Keramikfolien - Technik sowie die Gemeinsamsinterung der Keramikschichten mit den zum Beispiel mittels Siebdruck alternierend eingebrachten Innenelektroden aus Kupfer oder einer Mischung von Cu mit Keramik bzw. weiteren Metallzusätzen können zur Anwendung gelangen.

Derartige piezokeramische Vielschichtbauelemente lassen sich zum Beispiel als Aktoren durch eine geeignete Prozeßführung realisieren, indem die Entbinderung der Grünfolienstapel durch Wasserdampf unter Vermeidung der Oxidation der Cu -

P1999,0008

7

haltigen Innenelektroden ausgeführt wird. Die anschließende Sinterverdichtung zu einem monolithischen Vielschichtbauelement kann in vorteilhafter Weise bereits bei 1000 °C, das heißt unterhalb der Schmelztemperatur des Kupfers, durchgeführt werden.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind separat gekennzeichnet.

- 10 Der Vorteil der Erfindung besteht darin, daß anstelle der bisher üblicherweise verwendeten Ag/Pd - Innenelektroden (70/30) auf der Basis der Vielschicht-folientechnik für eine PZT - Keramikmasse kupferhaltige Innenelektroden zur Anwendung gelangen, indem die praktisch vollständige Entbinderung vor dem Einsetzen der Sinterverdichtung unter Inertbedingungen dadurch gelingt, daß man der Inertatmosphäre bei der Entbinderung reichlich Wasserdampf zuführt und nur einen bestimmten Sauerstoffpartialdruck zuläßt, der die Cu - haltigen Innenelektroden unversehrt läßt. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, daß im Prozeß der anschließenden Sinterverdichtung Piezoaktoren mit optimalen Eigenschaftswerten der Keramik erhalten werden, die denen einer unter analogen Bedingungen getrennt von der Cu - haltigen Elektrodenschicht oder auch an Luft gesinterten Piezokeramiksicht der betreffenden Zusammensetzung nicht nachstehen bzw. diese sogar noch übertreffen.

- Es ist ein Bauelement vorteilhaft, bei dem auf A-Plätzen der Keramik Kationen eingebaut sind und bei dem Kationen auf B-Plätzen durch geeignete andere Kationen oder Kombinationen von Kationen ersetzt sind. Beispielsweise können auf A-Plätzen der Keramik zweiwertige Metallkationen  $M^{II}$  eingebaut sind. Diese können beispielsweise aus einer Gruppe von Elementen ausgewählt sein, die Barium, Strontium, Kalzium, Kupfer und Wismut enthält. Für die A-Plätze der Keramik kommen zweiwertige Metallkationen  $M^{II}$  aus einer Gruppe von Elementen

005221 9929E/60

P1999,0008

8

in Betracht, die Scandium, Yttrium und Lanthan enthält oder auch aus der Gruppe der Lanthaniden.

5 Ferner können auf A-Plätzen der Keramik einwertige Kationen eingebaut sein, welche vorteilhaft ausgewählt sind aus einer Gruppe von Elementen, die Silber, Kupfer, Natrium und Kalium enthält.

10 Darüber hinaus ist es auch möglich, auf A-Plätzen Kombinationen von zweiwertigen Metallkationen  $M^{II}$  und einwertigen Kationen einzubauen.

15 Ferner ist ein Bauelement vorteilhaft, bei dem zur partiellen Substitution der vierwertigen Kationen Zr und Ti auf den B - Plätzen der ferroelektrischen Perowskit - Keramik Kombinationen ein- und fünfwertiger Metallkationen  $M^I_{1/4}M^V_{3/4}$  mit  $M^I =$  Na, K und  $M^V =$  Nb, Ta oder zwei- und fünfwertiger Metallkationen  $M^{II}_{1/3}M^V_{2/3}$  mit  $M^{II} =$  Mg, Zn, Ni, Co und  $M^V =$  Nb, Ta oder drei- und fünfwertiger Metallkationen  $M^{III}_{1/2}M^V_{1/2}$  mit  $M^{III} =$  Fe, In, Sc, schwerere Lanthaniden - Elemente und  $M^V =$  Nb, Ta oder Kombinationen  $M^{III}_{2/3}M^{VI}_{1/3}$  mit  $M^{III} =$  Fe, In, Sc, schwerere Lanthaniden - Elemente und  $M^{VI} =$  W bzw.  $M^{II}_{1/2}M^{VI}_{1/2}$  mit  $M^{II} =$  Mg, Co, Ni und  $M^{VI} =$  W eingesetzt sind.

25 Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Zusammensetzung der Keramik der allgemeinen Formel

30  $Pb_{1-x-y}SE_xCu_yV'''_{x/2}(Zr_{0,54-z}Ti_{0,46+z})O_3$  entspricht mit  $0,01 < x < 0,05$  und  $-0,15 < z < +0,15$  sowie  $0 < y < 0,06$ , wobei SE ein Seltenerdmetall und V eine Vakanz ist, und wobei ein PbO - Überschuß von 1 bis maximal 5 mol-% eingestellt ist.

35 Darüber hinaus kann die Keramik einen Zusatz an CuO enthalten.

09736266-121500



P1999,0008

9

Die Erfindung schließt die Erkenntnis ein, daß die durch Donatoren, z. B. ein Seltenerdmetall, dotierte Piezokeramik auf der Basis von PZT infolge Bildung von Kationenleerstellen auf den A - Plätzen der Perowskitstruktur, z. B. gemäß der Zusammensetzung  $\text{Pb}^{\text{II}}_{0,97}\text{Nd}^{\text{III}}_{0,02}\text{V}^{\text{''}}\text{Pb}_{0,01}(\text{Zr}_{0,54}\text{Ti}_{0,46})\text{O}_3$  (V'' bedeutet hier eine Leerstelle), eine bestimmte Affinität entwickelt, Kupfer aus den Innenelektroden, ohne diese zu zerstören, unter Eliminierung äquivalenter  $\text{PbO}$  - Anteile aufzunehmen, wobei letztere Verbindung als Sinterhilfsmittel wirkt und der Keramik ohnehin separat bis zu einigen Prozent  $\text{PbO}$  zugesetzt ist.

Durch die bekannte Mobilität der Kupfer - Ionen wird die Sinterverdichtung gefördert, und es kommt durch die Kupfermigration zu einer festen Haftung zwischen Elektrodenschicht und Keramik, so daß Delaminationen auf diesem Wege wirksam unterbunden werden.

Es ist von Vorteil, bereits der Ausgangsmischung der eingesetzten Rezeptur für Piezostacks zum Beispiel auf der Basis von PZT mit Cu - Innenelektroden entsprechend der allgemeinen Formel  $\text{Pb}^{\text{II}}_{1-x-y}\text{SE}^{\text{III}}_x\text{Cu}_y\text{V}^{\text{''}}_{x/2}(\text{Zr}_{0,54-z}\text{Ti}_{0,46+z})\text{O}_3$  mit  $0,005 < x < 0,05$  und  $-0,15 < z < +0,15$  (SE = Seltenerdmetall) etwas  $\text{CuO}$  in den Grenzen  $0 < y < 0,15$  zuzusetzen. Die piezoelektrischen Eigenschaftsmerkmale, wie der hohe Wert für den elektromechanischen Kopplungsfaktor können bei entsprechender Anpassung des Parameters z an die morphotrope Phasengrenze erhalten bleiben.

Die Erfindung wird an folgenden Ausführungsbeispielen und den dazugehörigen fünf Figuren näher erläutert.

Die aus  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{ZrO}_2$  bzw. einem durch Mischfällung hergestellten Precursor  $(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_2$  und  $\text{PbCO}_3$  bzw.  $\text{Pb}_3\text{O}_4$  und Dotanden wie  $\text{La}_2\text{O}_3$  oder einem anderen Oxid der Seltenerdmetalle und gegebenenfalls einem Zusatz von  $\text{CuO}$  bestehende Rohstoffmischung wird in ihrer Zusammensetzung auf die morphotrope Phasengren-

P1999,0008

10

- ze, einen PbO - Überschuß von maximal 5 % zur Förderung der Sinterverdichtung eingestellt, zur Gleichverteilung der Komponenten in wäßriger Suspension einer Mahlstufe unterzogen und nach dem Filtrieren und Trocknen bei 900 bis 950 °C kal-
- 5 ziniert. Dabei bildet sich die piezokeramische Perowskit - Mischkristallphase. Um bereits bei 1000°C unterhalb der Schmelztemperatur von Kupfer in 2 bis 4 Stunden Sinterver-
- 10 dichtung zu erreichen, ist eine Feinmahlung bis auf eine mittlere Korngröße < 0,4 µm erforderlich. Die Sinteraktivität des Pulvers erweist sich dann als ausreichend, um eine Ver-
- dichtung von > 96% der theoretischen Dichte bei zugleich hinreichendem Kornwachstum und ausreichender mechanischer Festigkeit im Keramikgefüge zu gewährleisten.
- 15 Das fein gemahlene Pulver wird unter Verwendung eines Dispergators zu einem wäßrigen Schlicker mit ca. 70 m-% Feststoffgehalt, das entspricht etwa 24 Vol.-%, suspendiert. Dabei wird der für eine optimale Dispergierung gerade notwendige Dispergatoranteil in einer Versuchsreihe gesondert ermittelt,
- 20 was am Erreichen eines Viskositätsminimums erkannt werden kann. Man fügt für die Ausbildung der Piezokeramik - Grünfolien zu den dispergierten Feststoffpulversuspensionen ca. 6 m-% eines handelsüblichen Binders, der thermohydrolytisch abbaubar ist, hinzu. Dafür erweist sich eine wässrige Polyurethan-
- 25 handispersion als vorteilhaft. Man mischt in einer Dispermat - Mühle und erhält auf diesem Weg einen für den Folienziehprozeß bzw. für die Herstellung eines Sprühgranulats geeigneten Schlicker.
- 30 Scheibenförmige Preßlinge, hergestellt aus dem Granulat, oder quadratische Mehrlagenplättchen „MLP“, durch Übereinanderstapeln und Laminieren aus den 40 bis 50 µm dicken Grünfolien ohne Bedruckung mit Cu - Elektrodenpaste gewonnen, lassen sich in einer H<sub>2</sub>O - Dampf enthaltenden Inertatmosphäre bei
- 35 einem definierten Sauerstoffpartialdruck, der die Bedingung der Koexistenz von PbO bzw. Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - enthaltender Piezokera-

005121 9929E/60

P1999,0008

11

mik und Kupfer erfüllt, bis auf einen Restkohlenstoffgehalt von 300 ppm entbindern.

Die hydrolytische Spaltung des Binders erfolgt zum Hauptteil bei sehr niedriger Temperatur von  $220 \pm 50$  °C bei einem Wasserdampfpartialdruck größer 200 mbar. Der Sauerstoffpartialdruck wird auf einen Wert eingestellt, der mit den Cu-hältigen Elektroden verträglich ist. Dies erfolgt durch das Gettern des Sauerstoffs aus dem Gasstrom an großen Oberflächen von Cu oder durch Zudosierung von  $H_2$ . Er sinkt während der Entbinderung durch Oxidation an der Probe ab, der Gasstrom verhindert aber eine Schädigung der Keramik. Zwar tragen die Elektrodenschichten zu einer Entbinderung insofern bei, als durch sie bevorzugte Wege für einen Bindemittelabtransport entstehen, allerdings ist dennoch insbesondere für Aktoren mit 160 Elektroden (Abmaße  $9,8 * 9,8 * 12,7$  mm<sup>3</sup>) eine beträchtliche Entbinderungszeit nötig.

Die Erfindung ermöglicht somit die Herstellung von Aktoren mit mehr als 100 Innenelektroden, was den Vorteil einer hohen erzielbaren Aktor-Auslenkung hat.

Beispiele für eine Entbinderungsführung sind unter Angabe des verbleibenden Restkohlenstoffgehalts der erhaltenen Bauteile in Tab. 1 zu finden. Der Taupunkt für Wasserdampf der beiden Entbinderungsprogramme liegt bei 75 °C, der Partialdruck des Wasserdampfes entspricht 405 mbar.

30

35

00522" 9929E/60

P1999,0008

12

Tab. 1: Entbinderung von Keramikproben MLP und Aktoren

Profil	Bedingungen (R: Rampe, H: Haltezeit)	Proben	C
EK 1	R: 30 K/h H: 220 °C/10 h R: 30 K/h H: 500 °C/20 h, bei 100 l/h N <sub>2</sub> , 30 g/h H <sub>2</sub> O, mit Cu-Getterung	Keramikproben MLP	240
EK 2	R: 30 K/h H: 220 °C/40 h R: 30 K/h H: 500 °C/20 h, bei 100 l/h N <sub>2</sub> , 30 g/h H <sub>2</sub> O, mit Cu-Getterung	Aktor 160 Elektroden	300 ±30

Für Aktoren mit 160 Schichten wird die Haltezeit bei 220 °C auf 40 h verlängert (EK 2). Danach gelingt mit dem verbliebene Restkohlenstoff von 300 ± 30 ppm im angegebenen Sinterprofil eine Verdichtung der Keramik bei 1000°C ohne schädliche reduktive Degradation.

Figur 1 zeigt die Temperaturführung bei der Entbinderung und Sinterung. Der dem Stickstoffstrom entsprechend einem Taupunkt von 75°C zugeführte Wasserdampf-Partialdruck ist gleichfalls angegeben.

Bei derartig entbinderten PZT - Keramikproben gelingt die Sinterverdichtung bei 1000°C, ohne daß eine reduktive Degradation der Keramik zustande kommt. Nach dem Kontaktieren durch Sputtern von Au - Elektroden werden die dielektrischen und speziell die piezoelektrischen Eigenschaften an den erhaltenen Proben mit den Abmessungen von ca. 10.10 mm<sup>2</sup> und 0,7 bzw. 2 mm Dicke gemessen und mit den an der Luft entbinderten und bei 1130 °C gesinterten Proben gleicher Geometrie verglichen.

Für Sinterungen von Keramikproben MLP ohne Innenelektroden mit der Zusammensetzung

$\text{Pb}^{\text{II}}_{0,97}\text{Nd}^{\text{III}}_{0,02}\text{V}^{\text{III}}_{0,01}(\text{Zr}_{0,54}\text{Ti}_{0,46})\text{O}_3$  an der Luft und unter Inertbedingungen, wobei letztere den Anforderungen für

P1999,0008

13

eine Gemeinsamsinterung mit Kupfer entsprechen, sind die Ergebnisse der elektrischen Messungen in Tabelle 2, die der gepolten Proben in Tabelle 3 bis 5 zusammengestellt. Zusätzlich sind die Kennwerte einer CuO-dotierten Keramikmasse bei Sinterung unter Inertbedingungen angeführt.

Tab.2: Eigenschaften von quadratischen Keramikproben MLP

(Kantenlänge l, Dicke h): Proben (a), (b) und (c) mit der Zusammensetzung  $Pb_{0,97}Nd_{0,02}(Zr_{0,54}Ti_{0,46})O_3$ , Probe (d) mit der Zusammensetzung  $Pb_{0,96}Cu_{0,02}Nd_{0,02}(Zr_{0,54}Ti_{0,46})O_3$

(a) Pulver vorgemahlen auf mittlere Korngröße  $d_{50\%} = 0,53 \mu m$ , Sinterung bei  $1120^\circ C$  an Luft; (b), (c) und (d) Pulver feingemahlen auf mittlere Korngröße  $d_{50\%} = 0,33 \mu m$ , gesintert (b) bei  $1000^\circ C$  an Luft bzw. (c) und (d) bei  $1000^\circ C$  unter  $N_2/H_2O$ -Dampf.

Probe MLP	h/mm	l/mm	C/nF	$\epsilon$	$\tan \delta$	$R_{IS}/\Omega$	$\rho/\Omega cm$
(a)	$0,59 \pm 0,02$	$10,8 \pm 0,1$	$2,20 \pm 0,05$	$1268 \pm 30$	$2,1 \pm 0,1\%$	1 . $10^{11}$	2 . $10^{12}$
(b)	$0,70 \pm 0,01$	$10,6 \pm 0,1$	$1,60 \pm 0,03$	$1137 \pm 58$	$2,8 \pm 0,2\%$	2 . $10^{11}$	3 . $10^{12}$
(c)	$0,71 \pm 0,02$	$11,0 \pm 0,8$	$1,62 \pm 0,07$	$1132 \pm 81$	$2,8 \pm 0,6\%$	5 . $10^9$	9 . $10^{10}$
(d)	$0,70 \pm 0,01$	$11,3 \pm 0,1$	$1,92 \pm 0,01$	$1196 \pm 8$	$1,9 \pm 0,3\%$	7 . $10^{10}$	1 . $10^{12}$

20

005221" 9929E/60

P1999,0008

14

Tab. 3: Eigenschaften von quadratischen Keramikproben MLP  
(Kantenlänge l, Dicke h) mit der Zusammensetzung gemäß Tabelle 2 nach der Polung mit 1200 V (a) bzw. 1400 V ((b) und (c) und (d)).

Probe MLP	h/mm	l/mm	C/nF	$\epsilon$	$\tan \delta$	$R_{IS}/\Omega$	$\rho/\Omega\text{cm}$
(a)	$0,59 \pm 0,02$	$10,8 \pm 0,1$	$2,54 \pm 0,13$	$1460 \pm 134$	$1,9 \pm 0,1\%$	$1 \cdot 10^{11}$	$2 \cdot 10^{12}$
(b)	$0,70 \pm 0,01$	$10,6 \pm 0,1$	$1,70 \pm 0,03$	$1207 \pm 58$	$2,1 \pm 0,1\%$	$1 \cdot 10^{11}$	$2 \cdot 10^{12}$
(c)	$0,71 \pm 0,02$	$11,0 \pm 0,8$	$1,75 \pm 0,05$ 0	$1238 \pm 69$	$2,3 \pm 0,1\%$	$2 \cdot 10^{11}$	$5 \cdot 10^{12}$
(d)	$0,70 \pm 0,01$	$11,3 \pm 0,1$	$2,11 \pm 0,01$	$1317 \pm 69$	$10,2 \pm 0,8\%$	$8 \cdot 10^{10}$	$1 \cdot 10^{12}$

Die Eigenschaftswerte belegen, daß PZT - Keramikproben, die unter Ausschluß von Luft entbindert und gesintert wurden, vergleichbare dielektrische Eigenschaften aufweisen.

Den Ergebnissen der Tabelle 4 liegen elektromechanische Schwingungsmessungen mit Hilfe einer Impedanzmeßbrücke zugrunde, deren Auswertung aus der parallelen und seriellen Resonanzfrequenz  $f_p$ ,  $f_s$  des Schwingkreises gemäß

$$f_s = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{1}{C_1 l_1}} \quad f_p = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{C_0 + C_1}{C_0 C_1 l_1}}$$

für jede Schwingungsmoden der MLP Probe den effektiven Koppelungsfaktor nach

$$k_{\text{eff}}^2 = \frac{f_p^2 - f_s^2}{f_p^2} = \frac{\frac{C_0 + C_1}{C_0 C_1 l_1} - \frac{1}{C_1 l_1}}{\frac{C_0 + C_1}{C_0 C_1 l_1}} = \frac{C_1}{C_0 + C_1}$$

zu berechnen gestattet. Dabei gibt  $C_1/(C_0 + C_1)$  das Verhältnis der mechanischen Energie zur Gesamtenergie an.

P1999,0008

15

**Tab. 4:** Effektive piezoelektrische Kopplungsfaktoren der MLP - Proben von Tabelle 3 für zwei Grundschwingungen, bestimmt aus der Messung von jeweils 3 MLP - Proben, gesintert unter den in Tabelle 2 angegebenen Bedingungen (a), (b) (c) und (d).

MLP	Planare Schwingung			Dickenschwingung		
	$f_S/\text{kHz}$	$f_P/\text{kHz}$	$k_{\text{eff}}$	$f_S/\text{kHz}$	$f_P/\text{kHz}$	$k_{\text{eff}}$
(a)	158±1	191±2	0,56±0,01	3292±15	3848±79	0,52±0,03
(b)	166±2	198±4	0,54±0,01	2900±78	3197±25	0,42±0,05
(c)	163±1	189±5	0,51±0,04	2830±111	3100±108	0,40±0,02
(d)	154±2	186±2	0,56±0,03	2668±36	3048±47	0,48±0,03

Die Messung der Curie - Temperatur an Proben (c) ergab einen Wert von  $339 \pm 2^\circ\text{C}$ .

Tatsächlich ergeben sich für die unter den Bedingungen der Gemeinsamsinterung mit Kupfer gefertigten Proben elektromechanischen Kopplungsfaktoren, die im Bereich der an Luft gesinterten Proben liegen.

In Tabelle 5 sind die Ergebnisse einer Auslenkungsmessung an Keramikproben MLP aufgeführt. Die Auslenkung  $\Delta h$  wurde parallel zur Polungsrichtung 3 bestimmt, in der auch die Meßspannung angelegt war. Die Auslenkungsmessung erfolgte über induktive Wegmessung bei Anlegen eines elektrischen Feldes  $E$  mit einer Feldstärke von 2000 V/mm. Unmittelbar vor dieser

Messung wurden die Proben mit einer Feldstärke von 2000 V/mm in Polungsrichtung beaufschlagt, um Nachpolarisationseffekte und vergrößerte Hysterese infolge der Lagerung nach der Polung auszuschließen.

Die relative Dehnung  $S$  der Keramikproben MLP berechnet sich aus der gemessenen Auslenkung  $\Delta h$  geteilt durch die Proben-

P1999,0008

16

dicke h. Daraus ergibt sich der piezoelektrischen Koeffizienten  $d_{33}$  nach der Definitionsgleichung.

$$S_3 = d_{33} \cdot E_3$$

5

$d_{33}$  ist eine geometrieunabhängige Kenngröße für die piezoelektrischen Großsignaleigenschaften der untersuchten Keramik.

10 Tab. 5: Auslenkungsmessung an quadratischen Keramikproben MLP (Kantenlänge l, Dicke h) mit der Zusammensetzung gemäß Tabelle 2 bei Anlegen einer Spannung von 2 kV/mm. Elektrische Meßspannung U, Auslenkung  $\Delta h$  und die piezoelektrische Konstante  $d_{33}$  sind angeführt.

15

Probe MLP	h/mm	U/V	$\Delta h/\mu m$	$d_{33} \cdot 10^{-12} m/V$
(a)	0,59±0,02	1180±4	0,88±0,01	747±10
(b)	0,70±0,01	1400±4	0,99±0,01	712±10
(c)	0,71±0,02	1420±4	1,03±0,06	723±40
(d)	0,70±0,01	1400±4	1,03±0,01	739±4

Im Fall der Bedruckung mit Cu - Innenelektroden erweist sich eine Cu - Siebdruckpaste als vorteilhaft, die einen möglichst hohen Metallgehalt von ca. 75 m-% aufweist und mit einem besonders hochpolymeren und dadurch hochviskosen Binder aufbereitet wird, der bereits bei < 2 m-% bezogen auf den Feststoffgehalt eine möglichst thixotrope Viskosität von > 2000 mPa.s ergibt. Zu Testzwecken werden zunächst Vielschichtproben „VS“ mit bis zu 20 Innenelektroden hergestellt. Davon ausgehend werden in einem zweiten Schritt Piezostacks mit 100 bis 300 Cu - Innenelektroden aufgebaut und unter den genannten Bedingungen eines definierten Sauerstoffpartial-drucks in Gegenwart von Wasserdampf entbindert und gesintert.

30 Die Piezokeramik - Grünfolien werden in einer Dicke hergestellt, die unter Berücksichtigung eines linearen Schwunds

09736266 " 121500



P1999,0008

17

bei der Sinterung von typischerweise 15% eine Piezokeramikdicke von 20 bis 200  $\mu\text{m}$  ergibt. Die Cu - Elektroden haben nach der Sinterung eine Schichtdicke von 1 bis 3  $\mu\text{m}$ .

5 Figur 2 zeigt ausschnittsweise einen schematischen Querschnitt durch einen Vielschichtstapel mit alternierender Abfolge von PZT - Keramikfolien und Cu - Innenelektroden in 500-facher (oben) und in 1000-facher (unten) Vergrößerung.

10 Figur 3 zeigt eine Meßkurve für den Cu - Gehalt der ebenfalls abgebildeten Piezokeramikschiicht über die Schichtdicke nach der Sinterung eines Piezostacks auf der Basis der eingesetzten Ausgangszusammensetzung

15  $\text{Pb}^{\text{II}}_{0,97}\text{Nd}_{0,02}\text{Cu}_y\text{V}^{\text{IV}}_{0,01}(\text{Zr}_{0,54}\text{Ti}_{0,46}+\text{z})\text{O}_3$ . Man erkennt, daß der Kupfergehalt in der Keramikschicht, ausgehend vom Rand abfällt. Die Kalibrierung ergibt in der Mitte der Keramikschicht den minimalen Betrag von  $y = 0,001$ . An den Rändern ergibt sich ein 20-fach höherer Wert. Etwas Bleioxid wird unter der Einwirkung der eindiffundierenden Cu - Ionen aus der Verbindung verdrängt. Die gute Anbindung der Cu - Innenelektrode an die Keramik wird dadurch belegt.

Die elektrischen Eigenschaften von Vielschicht - Keramikbauteilen VS der Ausgangszusammensetzung

25  $\text{Pb}_{0,97}\text{Nd}_{0,02}\text{V}_{0,01}(\text{Zr}_{0,54}\text{Ti}_{0,46})\text{O}_3$  nach der Sinterung bei 1000°C mit 16 Cu - Innenelektroden und zum Vergleich mit 20 Ag/Pd - Innenelektroden (70/30) nach der Sinterung bei 1120°C an der Luft sind in Tabelle 6 angegeben.

30 Tabelle 6: Elektrische Eigenschaften von PZT Vielschicht - Keramikproben VS auf der Basis der Ausgangszusammensetzung  $\text{Pb}^{\text{II}}_{0,97}\text{Nd}^{\text{III}}_{0,02}\text{V}^{\text{IV}}_{0,01}(\text{Zr}_{0,54}\text{Ti}_{0,46})\text{O}_3$ : (a) Pulver vorge-mahlen, mittlere Korngröße  $d_{50\%} = 0,53 \mu\text{m}$ , 20 Innenelektroden Ag/Pd (70/30), Sinterung bei 1120°C an der Luft, (c) Pulver feingemahlen, mittlere Korngröße  $d_{50\%} = 0,33 \mu\text{m}$ , 16 Cu - Innenelektroden, Sinterung bei 1000°C unter Inertbedingungen unter  $\text{N}_2/\text{H}_2\text{O}$ -Dampf.

00521" 9999E760

P1999,0008

18

Pro- be VS	Anmerkungen	C/nF	$\epsilon$ vor Po- lung	$\epsilon$ nach Polung	$\tan \delta$ nach Po- lung	$\rho_{IS}/\Omega\text{cm}$ nach Po- lung
(a)	Ag/Pd (70/30) : Entbinderung/ Sinterung 1120°C an Luft, Cu-terminiert.	125±5	1104±5 4	1561±9 2	0,015	7,9 10 <sup>11</sup>
(c1)	Cu-Innenelektroden: Entbinde- rung/Sinterung un- ter N <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> O-Dampf, Cu-terminiert.	110±4	908±35	953±37	0,027	2,7 10 <sup>10</sup>
(c2)	Cu-Innenelektroden: Entbinde- rung/Sinterung un- ter N <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O-Dampf, Cu-terminiert.	114±4	946	1013	0,026	1,6 10 <sup>10</sup>

Herstellung eines Piezoaktors aus einer Keramik vom PZT - Typ mit Cu - Innenelektroden.

5

10

15

Zur Herstellung von Piezoaktoren mit zunächst 160 Cu - Innenelektroden werden die nach dem beschriebenen Verfahren hergestellten Grünfolien der Dicke von 40 bis 50 µm nach dem für Vielschicht - Keramik Kondensatoren bekannten Standardverfahren weiterverarbeitet. Die Bedruckung der quadratisch zugeschnittenen PZT - Keramikfolien erfolgt maschinell in Siebdrucktechnik (400 mesh) mit dem für Piezoaktoren üblichen Elektroden - Design unter Verwendung einer kommerziellen Cu - Elektrodenpaste. Die Stapelung wird in der Weise vorgenommen, daß jeweils auf zwei unbedruckte Folien eine bedruckte folgt. Nach dem Laminieren erhält man aus dem Block durch Stanzen oder Sägen 100 Piezoaktoren im grünen Zustand.


005121 9929E/60

P1999,0008

19

Die Entbinderung wird entsprechend dem in Figur 1 dargestellten Temperatur - Zeitdiagramm im Stickstoffstrom unter Zudosierung von Wasserdampf und Wasserstoff vorgenommen, so daß sich im Bereich von 500°C ein Vorgabewert von  $5 \cdot 10^{-2}$  bis  $2 \cdot 10^{-1}$  Pa für den  $O_2$ -Partialdruck ergibt. Lokal treten während der Entbinderung wesentlich geringere Sauerstoffpartialdrücke auf. Die Keramik unterliegt im Temperaturbereich der Entbinderung nicht der reduktiven Degradation, weil der Gleichgewichtssauerstoffpartialdruck thermodynamisch bedingt ebenfalls abgesenkt ist und Reduktionsprozesse kinetisch noch hinreichend gehemmt sind. Die Grünteile der Vielschicht - Piezoaktoren weisen nach der Entbinderung noch einen Restgehalt an Kohlenstoff von 300 ppm auf und lassen sich unmittelbar im Anschluß in der gleichen eingestellten Atmosphäre sintern, ohne daß reduktive Degradation eintritt, die zur Rißbildung, Delamination und schließlich zum Auslaufen der Innenelektroden infolge Bildung einer niedrig schmelzenden Cu/Pb - Legierung führen würde.

Dem Stickstoffstrom werden Wasserdampf und Formiergas ( $N_2 + 5\% H_2$ ) zudosiert. Die Dissoziation des Wasserdampfes nach



wird zur Einstellung eines bestimmten Sauerstoffpartialdrucks genutzt. Entsprechend dem Massenwirkungsgesetz

$$K_D = \frac{p(O_2)^{\frac{1}{2}} \cdot p(H_2)}{p(H_2O)}$$

ist damit bei gegebener Temperatur für ein definiertes Partialdruckverhältnis von Wasserdampf und Wasserstoff ein bestimmter Sauerstoffpartialdruck festgelegt. Die Berechnung aus thermodynamischen Daten ergibt die in Fig. 5 gezeigten Kurvenverläufe für verschiedene  $H_2/H_2O$ -

Konzentrationsverhältnisse.

P1999,0008

20

Üblicherweise wird die Gaszusammensetzung so gewählt, dass sich der geforderte Sauerstoffpartialdruck bei der Sintertemperatur  $T_{\text{Sinter}}$  ergibt. Dieser Zustand ist z. B. in Fig. 5 durch \* gekennzeichnet. Von diesem Wert ausgehend verläuft der  $p(\text{O}_2)$  parallel zu den anderen Kurven mit abnehmender Temperatur. Das bedeutet aber, dass für  $T < T_{\text{Sinter}}$  der  $p(\text{O}_2)$  - Wert zu tief liegt, was aus kinetischen Gründen gegebenenfalls tolerierbar ist. Dieser Vorgangsweise entspricht die Gassteuerungskurve Cu1 nach Tab. 7. Dabei wird bedingt durch das schmale thermodynamische Fenster das Gleichgewicht von Pb/PbO schon ab ca. 900 °C unterschritten, wodurch bei ausreichender kinetischer Aktivierung metallisches Blei entsteht.

15 Alternativ dazu wurde  $p(\text{O}_2)$  in Stufen mit unterschiedlicher Formiergasdosierung entsprechend Gassteuerung Cu2 eingestellt, der tatsächliche Verlauf des Sauerstoffpartialdrucks liegt damit bis 400 °C im thermodynamischen Fenster. Für die wenig reduktionsstabile PZT-Masse ist diese Vorgangsweise günstig. Die verwendeten Einstellungen Cu1 und Cu2 für die Gassteuerung sind in Tabelle 7 angegeben. Fig. 5 zeigt den berechneten Verlauf des Partialdrucks für die unterschiedlichen Konzentrationsverhältnisse der Gase.

25

00736266-121500

P1999,0008

21

Tab. 7: Gassteuerung Cu1 und Cu2

	Cu1	Dosie- rung	Cu2	Dosie- rung
N <sub>2</sub>	gesamte Sinte- rung	900 l/h	gesamte Sinte- rung	1200 l/h
H <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> O	gesamte Sinte- rung	40 g/h	gesamte Sinte- rung	100 g/h
N <sub>2</sub> + 5% H <sub>2</sub>	gesamte Sinte- rung	256 ml/h	25 - 650 °C	25 ml/h
			650 - 900 °C	85 ml/h
			900 - 1000 °C	200 ml/h
	Taupunkt 36 °C		Taupunkt 48 °C	

Das Sinterprofil ist wie folgt: Die Haltezeit bei Maximaltemperatur liegt zwischen 2 und 12 h. Die Aufheizrampe und die Abkühlrampe werden mit 5 K/min durchfahren, bei Aktoren wird langsam mit 1 K/min aufgeheizt. Mit der Temperaturkurve konform läuft die in Stufen angepasste Einstellung des Sauerstoffpartialdrucks (Fig. 5), was durch eine Verstellung des Formiergas-Flowmeters erreicht wird. Dabei ist der Wasserdampfpartialdruck (100 g/h) konstant.

Die erhaltene Keramik ist auf > 96% dicht gesintert und zeigt weitgehend homogene niedrige Porosität. Die Sinterkörner wachsen auf eine für die piezoelektrischen Eigenschaften günstige mittlere Korngröße von 0.8 - 5 µm.

Man erhält intakte rißfreie Aktoren. Deren Abfolge der Innenelektroden und PZT - Keramikschichten ist in einem Ausschnitt in Figur 2 dargestellt. Die mittlere Korngröße im Keramikgefüge beträgt  $d_{50} = 1,6 \pm 0,3 \mu\text{m}$ . Sie liegt damit in einem für die Ausbildung piezoelektrisch aktiver Domänen günstigen Bereich.

Zur Terminierung werden die Piezoaktoren geschliffen und poliert und im Bereich der austretenden Innenelektroden mit ei-

09736266 "1.21.500

P1999,0008

22

5 ner für derartige Anwendungen handelsüblichen Cu - Paste kontaktiert und nach einer vorgegebenen Temperatur - Zeitkurve bei 935°C eingebrannt. Nach dem Anbringen von Drähten mittels üblicher Bond - Technologie sind die Piezoaktoren der elektrischen Messung zugänglich.

10 Das Diagramm einer Auslenkungskurve für einen gepolten PZT - Piezoaktor mit 160 Cu - Innenelektroden ist in Figur 4 wiedergegeben. Bei einer Dicke der PZT - Keramikschichten von 70 µm ergibt sich beim Anlegen einer Spannung von 140,6 Volt entsprechend einer Feldstärke von 2008 V/mm eine Dehnung von 0,123 %. Der piezoelektrische Koeffizient in Richtung des angelegten Feldes  $d_{33}$  beträgt  $614,6 \cdot 10^{-12} \text{ m/V}$ .

00521" 9929E760

P1999,0008

23

## Patentansprüche

1. Piezoelektrisches Bauelement in monolithischer Vielschichtbauweise mit einem Stapel aus mindestens zwei Keramikschichten und einer zwischen zwei Keramikschichten angeordneten Elektrodenschicht, bei dem die Elektrodenschicht Kupfer enthält.
2. Bauelement nach Anspruch 1, das aus keramischen Grünfolien hergestellt ist, welche einen thermohydrolitisch abbaubaren Binder enthalten.
3. Bauelement nach Anspruch 2, bei dem der Binder eine Polyurethandispersion ist.
4. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Dichte der Keramikschichten mindestens 96 % der theoretisch erreichbaren Dichte aufweist.
5. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die Keramikschichten Körner mit einer Korngröße zwischen 0,8 und 5  $\mu\text{m}$  enthalten.
6. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, daß mindestens 10 übereinander angeordnete Elektrodenschichten umfaßt.
7. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem die Keramikschichten eine ferroelektrische Perowskitkeramik mit der allgemeinen Zusammensetzung  $\text{ABO}_3$  umfassen.
8. Bauelement nach Anspruch 7, bei dem die Perowskit-Keramik vom PZT-Typ  $\text{Pb}(\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$  ist.
9. Bauelement nach Anspruch 7 oder 8,

P1999,0008

24

bei dem auf A-Plätzen der Keramik Kationen eingebaut sind und bei dem Kationen auf B-Plätzen durch geeignete andere Kationen oder Kombinationen von Kationen ersetzt sind.

- 5 10. Bauelement nach Anspruch 9,  
bei dem auf A-Plätzen der Keramik zweiwertige Metallkationen  $M^{II}$  eingebaut sind.
- 10 11. Bauelement nach Anspruch 10,  
bei dem die zweiwertigen Metallkationen  $M^{II}$  aus einer Gruppe von Elementen ausgewählt sind, die Barium, Strontium, Kalzium und Kupfer enthält.
- 15 12. Bauelement nach Anspruch 10,  
bei dem auf A-Plätzen der Keramik partiell dreiwertige Metallkationen  $M^{III}$  eingebaut sind, die aus einer Gruppe von Elementen enthaltend Scandium, Yttrium, Wismut und Lanthan oder aus der Gruppe der Lanthaniden ausgewählt sind.
- 20 13. Bauelement nach Anspruch 10,  
bei dem auf A-Plätzen der Keramik einwertige Kationen eingebaut sind.
- 25 14. Bauelement nach Anspruch 13,  
bei dem die einwertigen Kationen ausgewählt sind aus einer Gruppe von Elementen, die Silber, Kupfer, Natrium und Kalium enthält.
- 30 15. Bauelement nach Anspruch 10 und 14,  
bei dem Kombinationen von zweiwertigen Metallkationen  $M^{II}$  und einwertigen Kationen auf A-Plätzen der Keramik eingebaut sind.
- 35 16. Bauelement nach Anspruch 8,  
bei dem zur partiellen Substitution der vierwertigen Kationen Zr und Ti auf den B - Plätzen der ferroelektrischen Perowskit - Keramik Kombinationen ein- und fünfwertiger Metallkationen

09736266 121500



P1999,0008

25

- $MI_{1/4}MV_{3/4}$  mit  $MI = Na, K$  und  $MV = Nb, Ta$  oder zwei- und  
 fünfwertiger Metallkationen  $MII_{1/3}MV_{2/3}$  mit  $MII = Mg, Zn,$   
 $Ni, Co$  und  $MV = Nb, Ta$  oder drei- und fünfwertiger Metallka-  
 tionen  $MIII_{1/2}MV_{1/2}$  mit  $MIII = Fe, In, Sc,$  schwerere Lanthaniden - Elemente und  $MV = Nb, Ta$  oder Kombinationen  
 5  $MIII_{2/3}MVI_{1/3}$  mit  $MIII = Fe, In, Sc,$  schwerere Lanthaniden -  
 Elemente und  $MVI = W$  oder  $MII_{1/2}MVI_{1/2}$  mit  $MII = Mg, Co, Ni$   
 und  $MVI = W$  eingesetzt sind.
- 10 17. Bauelement nach Anspruch 9,  
 bei dem die Zusammensetzung der allgemeinen Formel  
 $Pb_{1-x-y}SE_xCu_yV_{x/2}(Zr_{0,54-z}Ti_{0,46+z})O_3$  entspricht mit  $0,01 <$   
 $x < 0,05$  und  $-0,15 < z < +0,15$  sowie  $0 < y < 0,06$ , wobei SE  
 ein Seltenerdmetall und V eine Vakanz ist, und wobei ein PbO  
 15 - Überschuß von 1 bis maximal 5 mol-% eingestellt ist.
18. Bauelement nach einem der Ansprüche 9 bis 16,  
 bei dem die Keramik einen Zusatz an CuO enthält.
- 20 19. Verfahren zur Herstellung eines Bauelements nach einem  
 der Ansprüche 1 bis 18 mit folgenden Schritten:  
 a) Herstellen eines Stapels von einem Binder enthaltenden ke-  
 ramischen Grünfolien und Elektrodenschichten durch Stapeln  
 und anschließendes Laminieren der Grünfolien beziehungsweise  
 25 Elektrodenschichten  
 b) Entbindern des Stapels in einer Atmosphäre, die Inertgas  
 und Sauerstoff enthält, wobei der Sauerstoffgehalt durch Zu-  
 dosieren einer geeigneten Menge Wasserstoffgas oder durch  
 30 Getterung so reduziert wird, daß die Elektrodenschichten  
 nicht beschädigt werden.
20. Verfahren nach Anspruch 19,  
 wobei die Entbinderung bei einer Temperatur zwischen 150 und  
 600°C erfolgt.
- 35 21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20,

09736266-121500

P1999,0008

26

wobei die für das Entbindern verwendete Atmosphäre Wasserstoffgas mit einem Partialdruck  $> 200$  mbar aufweist.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 21,

- 5 wobei der Schichtstapel nach der Entbinderung bei einer Temperatur, die kleiner ist als der Schmelzpunkt von Kupfer gesintert wird, wobei für die Sinterung eine Atmosphäre verwendet wird, die Stickstoff, Wasserstoff und Wasserdampf enthält, und wobei der Sauerstoffpartialdruck durch eine geeignete Wasserstoffgaskonzentration so eingestellt ist, daß der Gleichgewichtspartialdruck des Gleichgewichts  $\text{Cu}/\text{Cu}_2\text{O}$  nicht überschritten wird.
- 10

23. Verfahren nach Anspruch 22,

- 15 wobei eine Maximaltemperatur für eine Dauer zwischen 2 und 12 Stunden gehalten wird.

09736266 "121500

P1999,0008

27

### Zusammenfassung

Piezoelektrisches Bauelement und Verfahren zu dessen Herstellung

5

Die Erfindung betrifft ein piezoelektrisches Bauelement, dessen Elektrodenschichten Kupfer enthalten. Die Verwendung von Kupfer in den Elektrodenschichten wird ermöglicht durch einen Entbinderungsprozeß, der mittels Wasserdampf durchgeführt wird.

10

Figur 1

005121 99298/60